



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



⑪ Veröffentlichungsnummer: **0 448 825 A2**

⑫

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

⑲ Anmeldenummer: 90124998.7

⑤① Int. Cl.<sup>5</sup>: **C08G 18/10, C08G 18/42, C09J 175/06**

⑳ Anmeldetag: 20.12.90

③① Priorität: 23.03.90 DE 4009311  
24.05.90 DE 4016717

④③ Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
02.10.91 Patentblatt 91/40

⑧④ Benannte Vertragsstaaten:  
BE DE ES FR GB IT NL SE

⑦① Anmelder: **BAYER AG**

W-5090 Leverkusen 1 Bayerwerk(DE)

⑦② Erfinder: **Hänsel, Eduard, Dr.**  
Esenstrasse 2

W-5600 Wuppertal-Elberfeld(DE)

Erfinder: **Meckel, Walter, Dr.**

Zonserstrasse 9

W-4040 Neuss(DE)

Erfinder: **König, Klaus, Dr.**

Zum Hahnenberg 40

W-5068 Odenthal(DE)

Erfinder: **Ganster, Otto, Dr.**

Droste-Hülshoff-Strasse 5

W-5068 Odenthal(DE)

Erfinder: **Stepanski, Horst, Dr.**

Raushofstrasse 20

W-5090 Leverkusen 3(DE)

⑤④ Schmelzklebverfahren.

⑤⑦ Die Erfindung betrifft ein Klebverfahren, bei dem ein Prepolymer auf Basis eines Dodecandisäureesters und eines Diisocyanates mittels eines Spinnsprühprozesses aufgetragen wird.

**EP 0 448 825 A2**

Die Erfindung betrifft ein spezielles Verfahren zum Verkleben von Oberflächen mit speziellen Schmelzkleberzusammensetzungen.

Klebeverfahren mit lösungsmittelfreien, 100 % Feststoff enthaltenden Klebstoffsystemen gewinnen in der heutigen Zeit immer mehr an Bedeutung, da die Verwendung von lösungsmittelhaltigen Systemen aufwendige Lösungsmittelrückgewinnungsanlagen erfordert, und die Verwendung von wäßrigen Dispersions- oder Lösungssystemen eine Abdunstung des Wassers erfordert, was ebenfalls unter Umständen sehr kostenintensiv ist. Als technische Alternative bieten sich Schmelzklebstoffe an, die seit langem bekannt sind. Ihre Vorteile bestehen darin, daß sie, als heiße Schmelzen aufgetragen, rasch beim Abkühlen erstarren und damit Festigkeit aufbauen. Ein Nachteil besteht darin, daß bedingt durch die hohen Schmelztemperaturen das Verkleben von temperaturempfindlichen Substraten erschwert ist, da die Klebstoffschicht, wenn sie nicht sofort weiterverarbeitet wird, durch die rasche Kristallisation in einen nicht mehr benetzenden Zustand übergeht, der nur noch unter extremen Temperaturbedingungen thermisch aktiviert werden kann, und außerdem der Verbund, bedingt durch den thermoplastischen Charakter des Hotmelts eine begrenzte Wärmestandfestigkeit aufweist

Aus der DE-PS 878 827 ist bereits ein Klebeverfahren bekannt, bei dem ein in Methylenchlorid gelöster Ester mit Isocyanatgruppen auf eine Oberfläche aufgetragen wird und der Auftrag unter Kettenverlängerung gelagert wird. Anschließend wird die Oberfläche mit der anderen zu verklebenden Oberfläche zusammengefügt wobei nach Anlegen eines geringen Druckes und einer Lagerung oberhalb 30° C eine hochelastische Verklebung erfolgt. Statt der Verwendung eines gelösten Schmelzklebstoffes ist es gemäß dieser Patentschrift auch möglich ohne Lösungsmittel zu arbeiten. Ein Schmelzklebeverfahren ohne Verwendung eines Lösungsmittels wird ausdrücklich beansprucht in der DE-A-2 609 266. Hierin wird ein Fügeverfahren mit reaktiven Hotmeltsystemen auf Basis von isocyanathaltigen Prepolymeren aus Diisocyanaten und Polyesterdiolen mit Schmelzbereichen oberhalb 40° C beschrieben.

Auf Grund der niedrigen Molekulargewichte sind die Produkte bei Temperaturen wenig oberhalb des Schmelzbereiches der Polyester flüssig und verarbeitbar und erreichen nach einer auf dem Substrat ablaufenden Kettenverlängerungsreaktion ein ausreichendes Molekulargewicht, das zusammen mit der Rekristallisation der kristallinen Weichsegmente eine erhöhte Anfangsfestigkeit ergibt und die Endfestigkeiten durch vollständige Reaktion der noch vorhandenen freien Isocyanatgruppen mit beispielsweise Luftfeuchtigkeit unter Ausbildung von linearen, hochmolekularen Polyurethanpolyharnstoffen erreicht wird.

Bei den heute in der Industrie üblichen sehr raschen Taktzeiten stellt aber gerade die notwendige Vorverlängerung der isocyanathaltigen Prepolymeren einen schwer zu reproduzierenden Schritt dar der, wenn er nicht vollständig genug abläuft zu Fehlklebungen wegen zu niedriger Kohäsionsfestigkeit führt, und wenn er zu weit getrieben wird, die resultierende Klebstoffschicht wegen eines bereits zu hohen Molekulargewichts nicht mehr ausreichend aktivierbar ist.

Eine andere Möglichkeit der Herstellung von reaktiven Hotmelts wird in der EP-A 340 906 beschrieben, jedoch ist die Herstellung der Produkte durch die Verwendung von zwei Polyestern unterschiedlicher Glasübergangstemperaturen aufwendig, und die Viskositäten der Produkte sind wegen der höheren Glaspunkte höher und erfordern deshalb für eine gute Benetzung der Substrate eine höhere Verarbeitungstemperatur. Daneben ist das dosierte Aufbringen der Schmelzklebstoffe ein Problem.

Aus der EP-A-0 354 527 sind zwar bereits Schmelzklebstoffe auf Basis von teilkristallinen Polyestern und Polyisocyanaten bekannt, allerdings ohne Hinweis auf brauchbare Aufbringungsverfahren.

Der Auftrag des geschmolzenen Klebstoffs über Walzen ist zwar möglich, führt aber wegen der Reaktivität der Isocyanatgruppen mit Luftfeuchtigkeit mit der Zeit zu Anbackungen, die sich insbesondere bei längeren Maschinenstandzeiten nur noch sehr schwer wieder entfernen lassen.

Sehr viel besser geeignet sind Sprühverfahren, die die Handhabung der geschmolzenen Isocyanatreaktiven Schmelzklebstoffe unter Feuchtigkeitsausschluß erlauben, wobei die Luftfeuchtigkeit erst nach Auftrag des Schmelzklebstoffs auf die zu verklebende Oberfläche zutreten kann. Für ein einwandfreies Spritzbild müssen die Klebstoffe jedoch bestimmte rheologische Bedingungen erfüllen.

Wünschenswert ist deshalb ein technisch einfach zu realisierendes Fügeverfahren, welches auch unter ungünstigen Bedingungen eine schnelle Maschinentaktzeit erlaubt und trotzdem mit relativ niedrig schmelzenden und bei moderaten Temperaturen zu aktivierenden Klebstoffen abläuft.

Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zum Verkleben von Oberflächen mit einem Isocyanatgruppen aufweisenden Prepolymeren auf Basis wenigstens eines Polyesterdiols und wenigstens eines Diisocyanates bei dem das Prepolymere als Schmelzklebstoff auf wenigstens eine der zu verbindenden Oberflächen aufgebracht wird, dadurch gekennzeichnet, daß

- a) das Polyesterdiol aufgebaut ist auf Basis von Dodecandisäure ( $\text{HO}_2\text{C}-(\text{CH}_2)_{10}-\text{COOH}$ ) und wenigstens eines geradzahligen Diols mit wenigstens 6 C-Atomen
- b) das Prepolymere einen Isocyanatgruppengehalt von höchstens 1,8 Gew.-% bezogen auf das gesamte

Prepolymere aufweist

c) das Prepolymere ein mittleres Molekulargewicht  $\overline{M}_n$  von mindestens 4.500 aufweist und

d) der Auftrag der Prepolymeren auf mindestens eine Oberfläche über einen Spinnsprühprozeß erfolgt und diese Oberfläche sofort anschließend mit der anderen zu verklebenden Oberfläche in innigen

5 Kontakt zwecks Verklebung gebracht werden kann.

Unter einem Spinnsprühprozeß wird verstanden, daß der aus einer Applikationsdüse austretende fadenförmige Klebstoff durch gezielte Verwirbelung, insbesondere durch Druckluft, in eine spiralförmige Bewegung versetzt wird. Dadurch erfolgt der Auftrag spiralförmig, mit gleichmäßiger Fadenstärke und einstellbarer Schlingendichte.

10 Klebstoffe dieser Art lassen sich überraschend ohne Schwierigkeiten zu einem vliesartigem Gebilde verspritzen, leicht thermisch aktivieren, sofern zwischen Auftrag und Aktivieren kein zu großer Zeitraum liegt; vor allem wird durch die erfindungsgemäßen Klebstoffe eine hohe Maschinentaktzeit erreicht, da die Verbunde eine hohe Anfangsfestigkeit aufweisen. Als Diol werden Dodecandiol oder insbesondere 1,6-Hexandiol bevorzugt. Das Molekulargewicht des Hydroxylpolyesters liegt im allgemeinen zwischen 1500

15 und 8000, insbesondere zwischen 4000 und 6000. Das Verhältnis von isocyanatreaktiven Gruppen in den Polyolkomponenten und den Isocyanatgruppen in den Diisocyanaten kann in weiten Grenzen variiert werden. Generell sollte das Verhältnis von Isocyanatgruppen und isocyanatreaktiven Gruppen zwischen 2,8:1 und 1,2:1, vorzugsweise zwischen 2,1:1 und 1,4:1 liegen.

20 Wesentlich ist jedoch, daß der Gehalt an freien Isocyanatgruppen bezogen auf die Reaktionskomponenten kleiner 1,8 Gew.-% beträgt, das heißt, wenn das Molekulargewicht des Polyesters ca. 2000 beträgt, so sollte das Verhältnis der Isocyanatgruppen des Polyisocyanats zu den Hydroxylgruppen des Polyesters bei ca. 1,5:1 liegen, während bei einem Molekulargewicht des Polyesters von 5500 das Verhältnis bei ca. 2,3:1 liegen kann.

25 Die Herstellung der Polyester erfolgt nach konventionellen Methoden durch Schmelzkondensation der Dicarbonsäuren mit einem Überschuß der Diolkomponente bei Temperaturen von 180 bis 280° C. Es können selbstverständlich auch Katalysatoren oder Schleppmittel, wie beispielsweise Toluol mitverwendet werden.

Selbstverständlich kommt als Herstellmethode auch die Umesterung von Dicarbonsäureestern mit

30 beispielsweise Hexandiol-1,6 in Betracht.

In geringen Mengen können auch niedermolekulare Diole wie insbesondere Di-, tri- und/oder Tetraethylenglykol, 1,4-Dimethylolcyclohexan oder Umsetzungsprodukte von 4,4'-Hydroxyphenylpropan mit Ethylen- und/oder Propylenoxid oder für besondere Effekte auch Diole mit Ionen und/oder ionengruppenhaltigen Bausteinen, wie beispielsweise Dimethylolpropionsäure, N-Methyldiethanolamin und/oder Umsetzungs-

35 produkte von Natriumbisulfit und propoxyliertem Butendiol-1,4 mitverwendet werden. Wenn ein gewisser Verzweigungsgrad gewünscht wird, so können geringe Anteile von trifunktionellen Polyolen, wie beispielsweise Trimethylolpropan mitverwendet werden. Als Polyisocyanate kommen alle im wesentlichen bifunktionellen Polyisocyanate, wie beispielsweise Hexamethylendiisocyanat, 4,4'-Dicyclohexylmethandiisocyanat, Toluylendiisocyanat, Diphenylmethandiisocyanat und/oder auch methylgruppensubstituierte Diphenylmethandiisocyanate, vorzugsweise aber 4,4'-

40 Diphenylmethandiisocyanat mit bis zu 80 % 2,4-Diphenylmethandiisocyanat in Betracht. In Mengen von 0,1 bis 5 Gew.-% können insbesondere polyfunktionelle aliphatische Isocyanate, die sich beispielsweise durch Trimerisierung oder Biuretisierung von Hexamethylendiisocyanat ableiten, mitverwendet werden.

45 Die Herstellung der Isocyanatgruppen enthaltenden Hotmeltsysteme erfolgt beispielsweise derart, daß die flüssigen Polyole gemischt und mit einem Überschuß der Polyisocyanate vermischt werden und die homogene Mischung abgefüllt wird oder bis zum Erhalt eines konstanten NCO-Wertes gerührt wird und dann abgefüllt wird. Als Reaktionstemperatur werden 70 bis 150, vorzugsweise 80 bis 110° C gewählt. Selbstverständlich kann die Herstellung der reaktiven Hotmelts auch kontinuierlich in einer Rührkesselkaskade oder geeigneten Mischaggregaten, wie beispielsweise schnelldrehenden Mischern nach dem Rotor-

50 Stator-Prinzip erfolgen. Es ist selbstverständlich möglich, die Polyester oder einen Teil derselben mit einem Überschuß von Diisocyanaten, vorzugsweise Hexamethylendiisocyanat zu modifizieren und nach beendeter Reaktion die urethangruppenhaltigen Polyesterdiole eventuell mit zusätzlichen urethangruppenfreien Polyestern mit einem Überschuß von Diisocyanaten zu einem Isocyanatgruppen enthaltenden Hotmelt umzusetzen.

55 Die Hotmeltsysteme sind, wenn sie unter Feuchtigkeitsausschluß bei Raumtemperatur bis 50° C gelagert werden, fast unbegrenzt haltbar. Sie können mit Füllstoffen wie beispielsweise Kreide, Schwerspat oder Polymerpulver wie z.B. PVC- oder ABS-Pulver, Farbstoffen, Harzen und/oder Streckölen modifiziert



werden und stellen hervorragende Klebstoffe dar.

Die Applikation erfolgt bei erhöhter Temperatur, wobei die Hotmeltsysteme kontinuierlich oder diskontinuierlich bei Temperaturen von 80 bis 160 ° C aufgeschmolzen werden.

Das Aufbringen auf mindestens eine der zu verklebenden Flächen erfolgt erfindungsgemäß durch  
 5 Verspinnen der heißen Schmelze mit einem heißen Luftstrom. Geeignete Maschinen befinden sich im Handel; so wird eine großtechnisch einsetzbare Maschine z.B. von der Firma Nordson angeboten. Mit solchen Maschinen lassen sich die Schmelzklebstoffe kontrolliert, flächendeckend und kantenscharf applizieren. Der Klebstoff wird vorzugsweise in einer Menge von 15 g bis 100 g/m<sup>2</sup>, insbesondere von 30 g bis 50 g/m<sup>2</sup>, aufgetragen.

10 Bedingt durch die rasche Kristallisation der Hotmelts können die klebstofftragende Teile für eine kurze Zeit ohne zu Verkleben gestapelt werden. Die Zeitspanne zwischen Aufbringen des Klebstoffs und dem Verkleben sollte allerdings nicht zu lange sein, da sonst Aktivierprobleme auftreten können. Die mögliche Zeitspanne liegt bei etwa 3 bis 5 Stunden und ist abhängig von den äußeren Bedingungen wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Eine solche Zwischenlagerung ist aber in keiner Weise notwendig, und zeichnet die  
 15 erfindungsgemäßen Klebstoffe gegenüber dem Stand der Technik, wie z.B. in DE-A 2 609 266 beschrieben aus, bei denen die Zwischenlagerung für einen weiteren Molekulargewichtsaufbau zwingend vorgegeben ist. Bevorzugt ist somit insbesondere ein kontinuierlicher Prozeß, bei dem nach Auftrag des Hotmelts nach dem Spinnsprühprozeß auf eine der zu verklebenden Flächen diese mit der anderen, eventuell vorgewärmten, Klebstoff-freien Fläche gefügt wird, und der Verbund unter Druck und eventueller Formgebung die Stufe  
 20 zum fertigen Artikel durchläuft.

Die zu beobachtende Abbindung erfolgt wohl zunächst physikalisch durch Rekristallisation der Polyestersegmente und später bzw. simultan durch chemische Reaktion der Isocyanatgruppen mit Feuchtigkeit oder anderen zeriwinoff aktiven Gruppen.

Normalerweise reicht die Substrat- und Luftfeuchtigkeit zur Abbindung aus, aber die Reaktion kann  
 25 selbstverständlich durch zusätzliches Benetzen mit Wasser oder Glykolen und/oder Katalysatoren enthaltende Medien beschleunigt werden.

Die Produkte können als Klebstoffe für die verschiedensten Materialien wie Holz, Holz enthaltende Produkte, Glas, Keramik, Leder oder Kunststoffe, in massiver oder geschäumter Form wie beispielsweise PVC, PUR, ABS, Polyethylen oder Polypropylen mit sich selbst oder untereinander vielfältig eingesetzt  
 30 werden. Die Klebstoffe können für die verschiedensten Einsatzgebiete verwendet werden, wie beispielsweise als Montageklebstoff zur vorläufigen Fixierung von Bauteilen, als Buchbindeklebstoff, wo durch die rasche Kristallisation ein früher Festigkeitsaufbau erreicht wird, der eine schnelle Taktzeit auf den gängigen Buchbindemaschinen erlaubt oder zur rationellen Herstellung von flächigen Verbunden die sofort nach dem Verkleben unter hohen Spannungen stehen und deshalb einen Klebstoff mit sich rasch aufbauender, hoher  
 35 Anfangsfestigkeit benötigen wie beispielsweise bei der Sohlenverklebung, der Möbelfertigung oder bei der Herstellung von Hutablagen oder anderen Innenteilen von Kraftfahrzeugen.

### Beispiele

#### 40 Polyesterpolyole

- |    |     |   |
|----|-----|---|
|    | A-1 | Hydroxylpolyester aus Dodecandisäure und Hexandiol-1,6<br>MG 4400    Hydroxyzahl 25,3<br>EP: 73 ° C                 |
| 45 | A-2 | Hydroxylpolyester aus Dodecandisäure und Dodecandiol<br>MG 4800    Hydroxyzahl 23,4<br>EP: 83 ° C                   |
|    | A-3 | Hydroxypolyester aus Dodecandisäure und Hexandiol-1,6<br>MG 1950    Hydroxyzahl 57,5<br>EP: 73 ° C                  |
| 50 | A-4 | Hydroxylpolyester aus 2 Mol Polyester A-3 und 1 Mol<br>Diisocyanat C-2<br>MG 4070    Hydroxyzahl 27,5<br>EP: 73 ° C |
| 55 | A-5 | Hydroxylpolyester aus Adipinsäure und Hexandiol-1,6<br>MG 4070    Hydroxyzahl 27,4<br>EP: 57 ° C                    |
|    | A-6 | Hydroxylpolyester aus Sebazinsäure und Butandiol-1,4  |

MG 1970 Hydroxyszahl 57,1

EP: 64° C

EP: Erweichungspunkt gemessen mit DuPont 910 Differential Scanning-Calorimeter (Aufheizrate 5° C/Min.)

5 MG: Molekulargewicht

#### Diisocyanate

- 10 C-1 4,4'-Diisocyanatodiphenylmethan  
C-2 Hexamethyldiisocyanat  
C-3 Trimerisiertes Hexamethyldiisocyanat NCO-Wert 22,5 %

#### Herstellung der Prepolymere

- 15 Die geschmolzenen Polyesterpolyole werden gemischt und für 60 Minuten bei 100° C bei ca. 20 mmHg unter Rühren entwässert. Bei ca. 80-90° C wird das Diisocyanat zugegeben und bis zur Konstanz des Isocyanatgehaltes unter Stickstoff gerührt.  
Das Prepolymer wird in Kartuschen abgefüllt.

#### Untersuchung der Hotmeltsysteme

Nach zweiwöchiger Lagerung bei Raumtemperatur werden die Kartuschen für 60 Minuten bei 130-140° C im Wärmeschrank aufgeschmolzen.

Von dem flüssigen Prepolymer wird der Isocyanatgehalt durch Titration mit Dibutylamin bestimmt.

- 25 Die Hotmelts werden aus der Kartusche mittels Spritzpistole (Beyer & Otto, Kleinostheim) auf 25 mm breite Prüfkörper aus Limba-Sperrholz (4 mm dick) in Form eines Spinnvlises aufgetragen. Eine 1,8 mm dicke PVC-Folie wird in einen Rahmen gespannt und 4 Minuten in einem auf 130° C temperiertem Umlufttrockenschrank temperiert. Die im Rahmen eingespannte Folie wird anschließend sofort auf den kalten (RT) Holzprüfkörper aufgelegt und 20 Sek. lag in einer auf 35° C temperierten pneumatischen  
30 Presse verpreßt und nach 1 Minute ein 180°-Schälversuch (Vorschubgeschwindigkeit 100 mm/Min. in Anlehnung an ASTM D 903-49) durchgeführt.

#### NCO-Prepolymere

	Polyol		Diisocyanat		NCO-Wert	Viskosität bei
	(g)		(g)		(%)	120° C
						(Pas)
40	1	1000 A-1	99,4	C-1	1,22	11,0
	2	1000 A-2	104,2	C-1	1,49	13,4
45	3	1000 A-4	116,7	C-1	1,60	14,0
	4	1000 A-1	99,4	C-1	1,41	10,8
			10,0	C-3		
50	5	1000 A-3	256,0	C-1	3,25	6,4
	6	1000 A-5	122,0	C-1	1,75	8,5
	7	1000 A-6	222,0	C-1	2,30	7,5

55

Die Beispiele 1 bis 4 sind erfindungsgemäß.

Beispiel 7 entspricht Beispiel 6 aus der DE-A-2 609 266.

Kleerverhalten der NCO-Prepolymere

5	Spritzverhalten	Anfangsfestigkeit nach 1 Minute (N/cm)
10	1 sauberes Spinnvlies	3
	2 sauberes Spinnvlies	4
	3 sauberes Spinnvlies	4
	4 sauberes Spinnvlies	4
15	5 tropfenartiges Spritzbild	3
	6 sauberes Spinnvlies	kein Verbund
	7 tropfenartiges Spritzbild	kein Verbund
20		

## Patentansprüche

- 25 1. Verfahren zum Verkleben von Oberflächen mit einem Isocyanatgruppen aufweisenden Prepolymeren auf Basis wenigstens eines Polyesterdiols und wenigstens eines Diisocyanates, bei dem das Prepolymere als Schmelzklebstoff auf wenigstens eine der zu verbindenden Oberflächen aufgebracht wird, dadurch gekennzeichnet, daß
- 30 a) das Polyesterdiol aufgebaut ist auf Basis von Dodecandisäure und wenigstens eines geradzahli-  
gen Diols mit wenigstens 6 C-Atomen  
b) das Prepolymere einen Isocyanatgruppengehalt höchstens 1,8 Gew.-% bezogen auf das gesamte  
Prepolymere aufweist und  
c) das Prepolymere ein mittleres Molekulargewicht  $\overline{M}_n$  von mindestens 4.500 aufweist und
- 35 d) der Auftrag der Prepolymeren auf mindestens eine Oberfläche über einen Spinnsprühprozeß  
erfolgt und diese Oberfläche sofort anschließend mit der anderen zu verklebenden Oberfläche in  
innigen Kontakt zwecks Verklebung gebracht werden kann.
- 40 2. Fügeverfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Polyesterdiol aus Dodecandisäure  
und Hexandiol-1,6 aufgebaut ist.
3. Fügeverfahren nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Verhältnis von Isocyanatgrup-  
pen zu isocyanatreaktiven Gruppen im Prepolymeren zwischen 2,1:1 und 1,4:1 liegt.
- 45 4. Fügeverfahren nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß als Diisocyanat Diphenylmethan-  
diisocyanate verwendet werden.
5. Fügeverfahren nach Anspruch 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß das Polyesterdiol ein Molekularge-  
wicht von 4000 bis 7000 aufweist.
- 50 6. Fügeverfahren nach Anspruch 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß der Klebstoff durch ein Spinnvlies-  
verfahren auf das Fügeteil aufgebracht wird.
- 55 7. Fügeverfahren nach Anspruch 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß eine vorgewärmte, klebstofffreie  
Oberfläche unter Druck und eventueller Formgebung mit der klebstofftragenden Oberfläche in Kontakt  
gebracht wird.



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



Veröffentlichungsnummer: **0 448 825 A3**

(12)

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 90124998.7

(51) Int. Cl.<sup>5</sup>: **C08G 18/10, C08G 18/42,  
C09J 175/06**

(22) Anmeldetag: 20.12.90

(30) Priorität: 23.03.90 DE 4009311  
24.05.90 DE 4016717

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
02.10.91 Patentblatt 91/40

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
**BE DE ES FR GB IT NL SE**

(66) Veröffentlichungstag des später veröffentlichten  
Recherchenberichts: 29.04.92 Patentblatt 92/18

(71) Anmelder: **BAYER AG**

**W-5090 Leverkusen 1 Bayerwerk(DE)**

(72) Erfinder: **Hänsel, Eduard, Dr.**  
**Espenstrasse 2**  
**W-5600 Wuppertal-Elberfeld(DE)**  
Erfinder: **Meckel, Walter, Dr.**  
**Zonserstrasse 9**  
**W-4040 Neuss(DE)**  
Erfinder: **König, Klaus, Dr.**  
**Zum Hahnenberg 40**  
**W-5068 Odenthal(DE)**  
Erfinder: **Ganster, Otto, Dr.**  
**Droste-Hülshoff-Strasse 5**  
**W-5068 Odenthal(DE)**  
Erfinder: **Stepanski, Horst, Dr.**  
**Raushofstrasse 20**  
**W-5090 Leverkusen 3(DE)**

(54) **Schmelzklebverfahren.**

(57) Die Erfindung betrifft ein Klebverfahren, bei dem ein Prepolymer auf Basis eines Dodecandisäureesters und eines Diisocyanates mittels eines Spinnsprühprozesses aufgetragen wird.

**EP 0 448 825 A3**



Europäisches  
Patentamt

EUROPÄISCHER  
RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 90 12 4998

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.5)
X	EP-A-0 289 945 (H.B. FULLER) * Seite 3, Zeile 45 - Seite 5, Zeile 4; Ansprüche 1,6-8; Beispiele 2,3 * - - -	1-7	C 08 G 18/10 C 08 G 18/42 C 09 J 175/06
D,X	EP-A-0 354 527 (HÜLS) * Seite 2, Zeile 27 - Seite 3, Zeile 32; Ansprüche 1-10; Beispiel 3 * - - -	1-7	
A	WORLD PATENTS INDEX LATEST Week 8714, 25. Februar 1987 Derwent Publications Ltd., London, GB; AN 87-096675 & JP-A-62 043 479 (UNITIKA KK) * Zusammenfassung * - - -	1	
E	EP-A-0 421 154 (BAYER) * Seite 2, Zeile 17 - Seite 3, Zeile 55; Ansprüche 1,6; Beispiele 1-11 * - - - - -	1-7	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.5)  C 08 G C 09 J
Recherchenort		Abschlußdatum der Recherche	Prüfer
Den Haag		17 Dezember 91	BOURGONJE A.F.
<div>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze</div> <div>E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument ..... &amp; : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</div>			